

عمل آوری بتن (کیورینگ): چرا حیاتی است و چگونه آن را درست انجام دهیم؟

یکی از مهم‌ترین مراحل در تضمین کیفیت نهایی بتن، عمل آوری یا کیورینگ بتن است. اگرچه بتن‌ریزی دقیق و طرح اختلاط اصولی حیاتی هستند، اما بدون عمل آوری صحیح، بتن به مقاومت و دوام مطلوب خود نخواهد رسید. در این مقاله، با تعریف دقیق کیورینگ، عوامل مؤثر، روش‌های مختلف و مزایا و معایب هر روش آشنا خواهید شد تا در پروژه‌های عمرانی بهترین تصمیم را بگیرید.



Figure 1 عمل آوری

عمل آوری بتن چیست و چرا اهمیت دارد؟

کیورینگ بتن به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که با هدف حفظ رطوبت و دمای مناسب در بتن تازه‌ریخته شده انجام می‌شود تا واکنش‌های هیدراتاسیون سیمان کامل شده و بتن به خواص نهایی خود دست یابد.

عمل آوری صحیح منجر به:

- افزایش مقاومت فشاری و کششی بتن
- کاهش ترک‌های سطحی ناشی از جمع‌شدگی
- ارتقاء دوام در برابر یخ‌زدگی، سایش، حملات شیمیایی و...

عوامل مؤثر بر کیفیت عمل آوری بتن

- دمای محیط و بتن: دمای پایین روند کسب مقاومت را کند می‌کند و دمای بالا موجب تبخیر سریع آب می‌شود.
- رطوبت نسبی هوا: هرچه رطوبت کمتر و جریان باد بیشتر باشد، بتن بیشتر در معرض از دست دادن آب است.
- نوع سیمان و طرح اختلاط: سیمان‌های زودگیر یا دیرگیر، افزودنی‌ها و نسبت آب به سیمان تأثیر مستقیم بر فرآیند کیورینگ دارند.
- ابعاد عضو بتنی: دال‌های نازک سریع‌تر رطوبت از دست می‌دهند و نیازمند مراقبت بیشتریند.
- زمان شروع و مدت کیورینگ: آغاز کیورینگ باید بلافاصله پس از گیرش اولیه بتن باشد بسته به شرایط می‌تواند تا چندین روز ادامه یابد.



Figure ۲ کیورینگ (عمل آوری)

تعریف آبا

مطابق بند ۷-۷ آبا (جلد دوم) عمل آوری بتن به تفصیل توضیح داده شده است.

عمل آوری بتن به مجموعه ای از اقدامات یا تدابیری گفته می‌شود که برای رسیدن به مقاومت و دوام مورد نظر باید بر روی بتن ریخته و متراکم شده، انجام شود. هیدراته شدن سیمان به رطوبت نیاز دارد اما دمای بتن بر آهنگ آن اثرگذار است. در دمای کمتر از ۵ درجه سلسیوس آهنگ هیدراته شدن آنقدر کاهش می‌یابد که از نظر مهندسی می‌توان آن را متوقف تلقی نمود

در مواردی که در حین عمل آوری بتن دمای هوا افت شدید داشته باشد، و به زیر ۵+ سلسیوس برسد هیدراته شدن سیمان ممکن است دچار اختلال شود و برای جلوگیری از آن نیاز به گرما رسانی می‌باشد.

روش‌های کیورینگ بتن و مقایسه آن‌ها

- کیورینگ با آب

انواع: آب‌پاشی مداوم، غرقاب‌سازی، غوطه‌وری (برای قطعات کوچک)

مزایا: تأمین رطوبت مداوم، افزایش مقاومت نهایی

معایب: نیاز به آب و نیروی انسانی زیاد، دشواری در اجرا روی سطوح قائم



Figure ۳ کیورینگ با آب

- کیورینگ با پوشش مرطوب

جنس پوشش‌ها: گونی، خاکاره، ماسه، حصیر

مزایا: حفظ رطوبت با مصرف کمتر آب، مناسب برای سطوح قائم

معایب: نیاز به خیس نگه داشتن دائم، احتمال باقی‌ماندن اثر روی سطح



Figure 4: کیورینگ با پوشش مرطوب

• ترکیبات کیورینگ

نوع: رزینی یا پلیمری، اسپری شونده، یا ورق پلاستیکی

مزایا: اجرای سریع، مناسب پروژه‌های بزرگ

معایب: کاهش چسبندگی لایه‌های بعدی در صورت عدم پاکسازی، نیاز به اجرای دقیق




Figure 5: ترکیبات کیورینگ

• بخاردهی

انواع: بخاردهی معمولی و اتوکلاو

مزایا: کسب مقاومت سریع، مناسب برای قطعات پیش‌ساخته

معایب: نیاز به تجهیزات و کنترل دقیق دما، هزینه بالا



Figure 6 عمل آوری با بخاردهی

• کیورینگ الکتریکی

کاربرد: در مناطق بسیار سرد یا برای قطعات خاص

مزایا: جلوگیری از یخ‌زدگی بتن، تسریع عمل‌آوری

معایب: پرهزینه، نیاز به تجهیزات خاص




Figure ۷ کیورینگ الکتریکی

جدول مقایسه‌ای روش‌های کیورینگ

معایب	مزایا	روش کیورینگ
مصرف زیاد آب، نیروی انسانی زیاد	بهترین کیفیت عمل‌آوری، مقاومت بالا	آب‌دهی مداوم
نیاز به خیس نگه داشتن دائم	مصرف کمتر آب، مناسب سطوح قائم	پوشش مرطوب
نیاز به پاک‌سازی سطح قبل از لایه‌های بعدی	اجرای سریع، مناسب پروژه‌های بزرگ	ترکیبات کیورینگ
نیاز به تجهیزات و کنترل دقیق دما	کسب مقاومت سریع، مستقل از شرایط محیطی	بخاردهی
پرهزینه، تجهیزات خاص	عملکرد مناسب در هوای سرد	الکتریکی

راهنمای انتخاب بهترین روش کیورینگ

- برای دال‌های وسیع: غرقاب یا آب‌پاشی خودکار بهترین گزینه است.
- برای سطوح عمودی یا کم‌آب: پوشش‌های مرطوب یا ترکیبات عمل‌آوری پیشنهاد می‌شود.
- در هوای سرد: بخاردهی یا گرمایش الکتریکی.
- در قطعات پیش‌ساخته: بخاردهی صنعتی برای افزایش سرعت تولید.

روش های رطوبت رسانی غیرمستقیم در آبا:

در شیوه های رطوبت رسانی غیرمستقیم، از یک ماده جاذب آب به عنوان واسطه حفظ رطوبت و هم نین رطوبت رسانی استفاده می شود. هر چه میزان جذب آب در واحد سطح این ماده بیشتر باشد، برای عمل آوری رطوبتی، مناسب تر است. این موارد را عینا از آبا برایتان آورده ایم تا بیشتر از آن آگاه شوید.

الف) چتایی (پارچه کنفی) خیس:

استفاده از یک یا دو لایه چتایی خیس در سطوح افقی و یا حتی عمودی بسیار معمول است. چتایی باید از نوع درجه یک، با تار و پود بهم چسبیده باشد، به نحوی که نور به راحتی از آن عبور نکند. همپوشانی چتاییها به میزان ۰.۱ متر ضرورت دارد. همچنین توصیه می شود در صورت استفاده از لایه دوم چتایی خیس، این لایه عمود بر جهت لایه زیرین باشد. چتایی باید در تمام مدت عمل آوری، به ویژه در محیط گرم و خشک و بادخیز، خیس نگهداشته شود. لایه های چتایی باید تا حد امکان به سطح بتن ب سب و امکان عبور جریان هوا در زیر چتایی از بین برود.

ب) افته پنبه ای یا حصیر

حصیر طبیعی که از گیاهان تهیه شده و بافته های پنبه ای یا سایر مواد جاذب برای عمل آوری رطوبتی غیرمستقیم به کار برده می شود. این مواد هرچه سنگینتر و ضخیمتر و دارای جذب آب بیشتری باشند، مفیدتر و کارآتر خواهند بود و تثبیت آنها نیز ساده تر است. همپوشانی، تداوم خیس بودن و تثبیت آنها و سایر موارد مانند چتایی خیس است.

ج) کاه، پوشال و خاک اره

موادی جاذب، مانند کاه، پوشال و خاک اره، چنانچه خیس و دارای ضخامت کافی باشند برای عمل آوری رطوبتی مناسب هستند. توصیه می شود حداقل ضخامت این مواد در سطح بتن ۳۲ میلیمتر باشد.

جدول مهم آبا در مورد عمل آوری

جدول ۴-۷ تعریف رده‌های عمل آوری با توجه به اهمیت

رده عمل آوری				شرایط
۴	۳	۲	۱	
۷۰	۵۰	۳۵	(۱) -	دستیابی به درصد مقاومت فشاری مشخصه
(۱) برای زمان گیرش بتن کمتر از ۵ ساعت و دمای سطح بتن بیش از ۵ درجه سلسیوس و هوای مرطوب (شرجی) بدون باد و آفتاب (رده عمل آوری «۱»)، مدت زمان عمل آوری حداقل ۱۲ ساعت در نظر گرفته می‌شود.				

Figure ۸ تعریف رده‌های عمل‌آوری با توجه به اهمیت

جدول ۶-۷ حداقل مدت عمل آوری برای رده‌های مختلف عمل آوری با توجه به دمای سطح بتن و روند کسب مقاومت آن (۱)

حداقل مدت عمل آوری بر حسب روز برای روندهای کسب مقاومت بتن									دمای متوسط سطح بتن (درجه سلسیوس)
کند (آهسته) $r \geq 0.15 > 0.3$ (۲)			متوسط $r \geq 0.3 > 0.5$			سریع (تند) $r \geq 0.5$			
رده ۴	رده ۳	رده ۲	رده ۴	رده ۳	رده ۲	رده ۴	رده ۳	رده ۲	
۶	۵	۳	۵	۳	۲	۳	۲	۱	$t \geq 25$
۱۲	۷	۵	۹	۴	۳	۵	۲	۱	$25 > t \geq 15$
۲۱	۱۲	۸	۱۳	۷	۴	۷	۳	۲	$15 > t \geq 10$
۳۰	۱۸	۱۱	۱۸	۹	۵	۹	۴	۳	$10 > t \geq 5$

۲: نسبت مقاومت فشاری ۲ روزه به ۲۸ روزه

t: دمای متوسط سطح بتن

(۱) چنانچه دمای متوسط روزانه در مدت عمل آوری بیش از ۳۰ درجه سلسیوس شود، استفاده از حداقل مدت زمان عمل آوری ارایه شده، محافظه کارانه می‌باشد.

(۲) چنانچه رشد مقاومت بتن کندتر باشد لازم است از شیوه‌های مستقیم یا غیرمستقیم برای دستیابی به درصدی از مقاومت ۲۸ روزه مورد نظر استفاده نمود.

Figure ۹ حداقل مدت عمل آوری

جدول ۵-۷ تعریف رده‌های عمل آوری با توجه به شرایط محیطی

رده عمل آوری	شرایط محیطی
۱	صرفاً برای عمل آوری اولیه
۲	شرایط محیطی خوب پس از پایان عمل آوری (دارای رطوبت نسبی میانگین هوا بیش از ۸۰ درصد و به دور از باد و تابش مستقیم آفتاب)
۳	شرایط محیطی متوسط پس از مدت عمل آوری (دارای رطوبت نسبی میانگین بین ۴۰ تا ۸۰ درصد یا گاه دارای باد و تابش مستقیم آفتاب)
۴	شرایط محیطی ضعیف پس از پایان مدت عمل آوری (رطوبت نسبی کمتر از ۴۰ درصد یا دارای باد و تابش مستقیم آفتاب)
چنانچه در هر مورد، شرایط رویارویی «مهاجم» باشد، یا اهمیت عضو بتنی از نظر دوام در این شرایط بیشتر باشد، رده عمل آوری ۲ یا ۳ را باید یک درجه افزایش داد.	

Figure ۱۰ تعریف رده های عمل آوری با توجه به شرایط محیطی

جمع‌بندی

کیورینگ بتن نه تنها یک مرحله ساده پس از بتن‌ریزی نیست، بلکه عنصری کلیدی در تضمین کیفیت نهایی بتن است. انتخاب روش مناسب، توجه به شرایط محیطی و اجرای دقیق، تضمین‌کننده عمر مفید و عملکرد مطلوب سازه خواهد بود.